

FF PremiumQ

Scheda tecnica

Versione: 26.04.2022

Denominazione commerciale

FF PremiumQ

Tipo di prodotto

Vernice multifunzione altamente elastica, colore satinato.

Campo di applicazione

Per uso esterno su calcestruzzo, fibrocemento, muratura, intonaco, sistemi elastomerici preesistenti, metalli non ferrosi, legno non di precisione, PVC rigido, struttura a graticcio, sistemi di isolamento termico (cappotto). Pittura da ristrutturazione per rivestimento cemento cellulare

Colore

bianco / base A, base B, base C tonalizzabili con tintometro DreisolProfessional MiX

Grado di lucidità

Satinato opaco

Legante base

Acrilato puro speciale rinforzato a gruppi con silossano

Peso specifico

1,25 +/- 0,1 g/cm³

Proprietà

Per esterni. Idrorepellente, diffusibile, resistente alle intemperie, elastica, resistente alle sostanze alcaline. Con pellicola di protezione incapsulata contro contaminazione organica.

Tinta base adatta

Tonalizzabile con tintometro DreisolProfessional MiX

Tempo di essiccazione

Circa 2 ore, sovraverniciabile dopo circa 5 ore a + 20 °C e con umidità relativa dell'aria del 65 %.

Diluizione

Se necessario con acqua pulita

Tipo di applicazione

A pennello e a rullo; a spruzzo con l'apposita apparecchiatura

Temperatura di applicazione

Minimo + 5° C per aria e fondo

Consumo di materiale

ca. 120 ml/m² per ogni strato

Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone subito dopo l'uso

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

FF PremiumQ

Scheda tecnica

Versione: 26.04.2022

Pagina 2

Confezione

1 l, 5 l, 12,5 l

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie pitture non più compatte. Applicare la soluzione igienizzante fungicida su muschio e alghe e lasciar agire durante la notte, risciacquare accuratamente mediante un getto di vapore. Fluatare e lavare il nuovo intonaco.

Preparazione e finitura del supporto

Fondi minerali: ripassare le imperfezioni con stucco per facciata idoneo. Fluatare e lavare i nuovi punti intonacati. Mano di fondo con DreisolProfessional Konzentrat. 2 mani con DreisolProfessional FF PremiumQ non diluito. Idropitture compatte: pretrattare a regola d'arte i piccoli punti danneggiati, applicare lo stucco per facciata idoneo e poi lisciare la struttura. Rullare o pennellare 2 volte con DreisolProfessional FF PremiumQ non diluito.

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: cWb-40 g/l (2010), questo prodotto contiene < 40 g/l VOC

Dati caratteristici secondo EN 1062-1

- Lucidità: media G₂
- Spessore strato secco: 50-100 µm E₂
- Granulometria massima: fine ≤ 100 µ S₁
- Permeabilità al vapore acqueo (valore s_d) medio V₂
- Permeabilità all'acqua (valore w) bassa < 0,1 W₃
- Pittura con proprietà anticarbonatazione: C₁

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione/bar
	Inch	mm		
Airless + Aircoat	0,018	0,46	40-80 °	ca. 150

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere l'etichetta e le informazioni di prodotto.

Mescolabile solo con materiali simili e coi prodotti menzionati nella presente scheda.

Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per il ciclo di applicazione summenzionato.

Per i fondi legati con calce e cemento sussiste il rischio di efflorescenze calcaree.

L'attuale stato della tecnica non consente di garantire una protezione duratura dagli attacchi di alghe e funghi.

Se sottoposto prematuramente all'azione dell'umidità (rugiada, nebbia o pioggia) dopo l'applicazione del prodotto, è possibile che il rivestimento rilasci sostanze tensioattive o agenti emulsionanti che assumono l'aspetto di efflorescenze lattiginose o trasparenti e leggermente appiccicose. Tali eccipienti sono idrosolubili e vengono quindi rimossi dalla prima pioggia successiva. Le efflorescenze non si manifestano se il rivestimento è applicato in presenza di condizioni climatiche adatte.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

FF PremiumQ

Scheda tecnica

Versione: 26.04.2022

Pagina 3

Sulle superfici continue utilizzare solo colori di una carica. Prima dell'applicazione verificare l'accuratezza dei colori.

I colori brillanti e intensi possono presentare un minore potere coprente. Con questi colori si consiglia di applicare prima una mano comparabile di bianco interamente coprente che funga da base e prevedere in seguito eventuali altre mani coprenti.

Se i colori sono intensi e scuri può formarsi una abrasione a pigmento temporanea sulla superficie di applicazione.

I fondi umidi o non completamente legati possono provocare danni sul rivestimento superiore (ad es. bolle e crepe).

L'eccessiva diluizione del prodotto ne peggiora la lavorabilità e le proprietà, ad es. potere coprente, colore e resistenza al deterioramento o coesione.

In base all'agente di carica naturale utilizzato è possibile che sulle superfici di rivestimento di colore scuro si verifichino alterazioni di colore (striature chiare) in corrispondenza dei punti soggetti a sollecitazione meccanica. Ciò non altera in alcun modo la qualità e la funzionalità del prodotto.

A causa del processo chimico e fisico di indurimento durante l'essiccazione della vernice, a seconda delle diverse condizioni atmosferiche e dell'oggetto di base non è possibile garantire l'accuratezza uniforme del colore e la totale assenza di macchie, in particolare in caso di

- a) assorbimento non uniforme,
- b) diversa umidità del fondo sulla superficie,
- c) alcalinità parzialmente molto diversa/sostanze fuoriuscenti dal fondo,
- d) radiazione solare diretta con ombreggiature nettamente definite sullo strato di vernice in stato fresco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

Produttore: ZERO-LACK GmbH & Co. KG – Bleichstraße 57 - 58 – 32545 Bad Oeynhausen