

# IF ObjectQ

## Technisches Merkblatt

Stand: 11.07.2023

### Marktbezeichnung

IF ObjectQ

### Art des Werkstoffes

Dispersionsfarbe für innen, wasserverdünnbar

### Anwendungsbereich

Innen, auf allen tragfähigen Untergründen

### Farbton

Weiß

### Bindemittelbasis

Kunstharz-Dispersion

### Spez. Gewicht

1,5 +/- 0,2 g/cm<sup>3</sup>

### Eigenschaften

Lösemittel- und weichmacherfrei. Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten. Hochdeckend eingestellt

### Kenndaten nach DIN EN 13 300

- Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3
- Kontrastverhältnis/Deckvermögen: H<sub>10</sub>-Klasse 2 bei circa 150 ml/m<sup>2</sup> bzw. 6,7 m<sup>2</sup>/l
- Glanzgrad: G4 stumpfmatt
- Maximale Korngröße: S1 fein (<100 µm)

### Geeignete Abtönfarbe

Handelsübliche Abtönfarbe

### Trockenzeit

Circa 2 Stunden, bei + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte. Durchgetrocknet nach 28 Tagen

### Verdünnung

Wasser

### Verarbeitungsart

Rollen, streichen, spritzen mit dem Airless-Gerät

### Verarbeitungstemperatur

Mindestens + 5 °C für Luft und Untergrund

### Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen

### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

### Verpackung

12,5 l, 5 l Kunststoffovaleimer

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

# IF ObjectQ

## Technisches Merkblatt

Stand: 11.07.2023

Seite 2

### **Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen flutieren und nachwaschen. Saugende Untergründe mit DreisolProfessional Konzentrat bis 1:4 mit Wasser verdünnt, Gipsputze mit DreisolProfessional Haftgrund grundieren. Spachtelung mit geeigneter Spachtelmasse vornehmen. Intakte Kalk- und Zementputze mit DreisolProfessional Putzgrund grundieren.

### **Anstrichaufbau**

DreisolProfessional IF ObjectQ, falls notwendig 2 x auf tragfähigen Untergrund auftragen

### **EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt**

Kategorie: aWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält  $\leq 1$  g/l VOC

### **Anmerkungen**

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bei der Beschichtung mit anstrichverträglichen Dichtstoffen, z.B. Acryl Dichtungsmasse, können aufgrund höherer Elastizität Risse im Anstrichmaterial auftreten. Es kann auch zu Verfärbungen in der Beschichtung kommen. Im Einzelfall sind Eigenversuche zur Beurteilung durchzuführen.

Ausbesserungen in der Fläche zeichnen sich je nach Objektsituation mehr oder weniger stark ab und sind unvermeidbar.

Zur Erzielung einer Oberfläche mit erhöhter Reinigungsfähigkeit empfehlen wir den Einsatz von Dispersionsfarben mit glänzender Oberfläche.

Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht) empfehlen wir den Einsatz von DreisolProfessional IF SiliconQ.

Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Merkblatt dafür vorgesehenen Materialien.

Wird das Material zu sehr verdünnt, verschlechtern sich Verarbeitung sowie Eigenschaften, z.B. Deckvermögen, Farbton und Abriebfestigkeit bzw. Kohäsion.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444